

Aluminiumoxid (Al₂O₃), 99 %, fused, -120/+60

Spritzpulver EN 1274:2004 - 12.1 - Sedimentationsanalyse - geschmolzen

Chemische Werte		
Al ₂ O ₃	%	≥ 99,7
Na ₂ O	%	≤ 0,2
Fe ₂ O ₃	%	ca. 0,02
SiO ₂	%	ca. 0,02

Physikalische Werte		
Sedimentationsanalyse nach Stoke		
D 0	my	15
D 10	my	60
D 50	my	100
D 90	my	120
D 100	my	160

Weitere Informationen	
Ursprungsland	EG
Zolltarif-Nr.	2818.2000

Alle aufgeführten Daten sind typische Werte. Sie entsprechen nicht bestimmten Spezifikationen und sind daher ohne Gewähr.

2014/04

Mipri GmbH
 Fliederweg 13
 65527 NIEDERNHAUSEN
 GERMANY
 USt-Id-Nr.: DE 225684785

Internet: www.mipri.com
 Phone: +49-6127-992439
 Fax: +49-6127-992431
 E-Mail: office@mipri.com
 IBAN: DE55664400840459090700