

**Aluminiumoxid (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), 99 %, fused, -75/+45**

Spritzpulver EN 1274:2004 - 12.1 - Sedimentationsanalyse - geschmolzen

Chemische Werte		
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	≥ 99,7
Na <sub>2</sub> O	%	≤ 0,2
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	ca. 0,02
SiO <sub>2</sub>	%	ca. 0,02

Physikalische Werte		
Sedimentationsanalyse nach Stoke		
D 0	my	7
D 10	my	35
D 50	my	53
D 90	my	75
D 100	my	90

Weitere Informationen	
Ursprungsland	EG
Zolltarif-Nr.	2818.2000

Alle aufgeführten Daten sind typische Werte. Sie entsprechen nicht bestimmten Spezifikationen und sind daher ohne Gewähr.

2014/04