

## Aluminiumoxid (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), 99 %, fused, -45/+20

Spritzpulver EN 1274:2004 - 12.1 - Sedimentationsanalyse - geschmolzen

Chemische Werte		
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	≥ 99,7
Na <sub>2</sub> O	%	≤ 0,2
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	ca. 0,02
SiO <sub>2</sub>	%	ca. 0,02

Physikalische Werte		
Sedimentationsanalyse nach Stoke		
D 0	my	4
D 10	my	17
D 50	my	29
D 90	my	40
D 100	my	50

Weitere Informationen	
Ursprungsland	EG
Zolltarif-Nr.	2818.2000

Alle aufgeführten Daten sind typische Werte. Sie entsprechen nicht bestimmten Spezifikationen und sind daher ohne Gewähr.

2014/04

Mipri GmbH  
 Fliederweg 13  
 65527 NIEDERNHAUSEN  
 GERMANY  
 USt-Id-Nr.: DE 225684785

Internet: [www.mipri.com](http://www.mipri.com)  
 Phone: +49-6127-992439  
 Fax: +49-6127-992431  
 E-Mail: [office@mipri.com](mailto:office@mipri.com)  
 IBAN: DE55664400840459090700