

Alumina LK-15 G

Chemische Werte		
Al ₂ O ₃	%	≥ 99,4
Na ₂ O	%	≤ 0,5
Fe ₂ O ₃	%	≤ 0,02
SiO ₂	%	≤ 0,1

Physikalische Werte		
Spezifische Oberfläche [BET]	m ² /g	9 - 17
D 10	µm	1 - 3
D 50 [Malvern]	µm	12 - 21
D 90	µm	45 - 65
Ölaufnahme	%	30 - 41
Schüttgewicht, lose	g/l	500 - 850

Weitere Informationen	
Abtrag	2
Poliereffekt	9
Ursprungsland	EG
Zolltarif-Nr.	2818.2000

Alle aufgeführten Daten sind typische Werte. Sie entsprechen nicht bestimmten Spezifikationen und sind daher ohne Gewähr.

06/2019

Mipri GmbH
 Königsberger Straße 26
 55543 Bad Kreuznach
 GERMANY
 USt-Id-Nr.: DE 225684785

Internet: www.mipri.com
Phone: +49-671-79465330
Fax: +49-671-79465331
E-Mail: office@mipri.com
IBAN: DE55664400840459090700