

Alumina LZ-3A

Chemische Werte		
Al ₂ O ₃	%	≥ 99,6
Na ₂ O	%	≤ 0,03
Fe ₂ O ₃	%	≤ 0,04
SiO ₂	%	≤ 0,2

Physikalische Werte		
Spezifische Oberfläche [BET]	m ² /g	23 - 27
D 10 [Cilas]	my	3
D 50 [Cilas]	my	30 - 40
D 90 [Cilas]	my	50 - 65
Ölaufnahme	%	> 95
Schüttgewicht, lose	g/l	350 - 500

Other information	
Ursprungsland	EG
Zolltarif-Nr.	2818.2000

Alle aufgeführten Daten sind typische Werte. Sie entsprechen nicht bestimmten Spezifikationen und sind daher ohne Gewähr.

06/2019

Mipri GmbH
 Königsberger Straße 26
 55543 Bad Kreuznach
 GERMANY
 USt-Id-Nr.: DE 225684785

Internet: www.mipri.com
Phone: +49-671-79465330
Fax: +49-671-79465331
E-Mail: office@mipri.com
IBAN: DE55664400840459090700